

# Technical Information

 大泰化工株式会社  
〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2  
TEL(072)654-5121(代) FAX(072)654-1650

## アクリル 《高級焼付エナメル塗料》

アクリルは、特殊アクリルメラミン樹脂を主成分とした1液焼付型のエナメル塗料です。あらゆる分野に広く使用され使いやすさ、硬度、光沢等バランスのとれた塗膜性能と経済性を実現できます。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
アクリル	焼付型 アクリルメラミン樹脂	焼付 150~160°C×20分	冬型 No.810 春秋型 No.830 夏型 No.850

### 用途

●事務機器 ●電気機器 ●OA機器 ●理化学機器 ●その他の金属製品全般

### 荷姿

塗料 4kg 16kg

シンナー 4L 16L

### 塗装方法

	配合比	塗装粘度(秒) (20°CNK-2)	I7-スプレーガン 口径(mmφ)	空気圧 (kg/cm <sup>2</sup> )	塗料圧 (kg/cm <sup>2</sup> )	被塗物と の距離
アクリル	塗料：10 シンナー：2~4	15~25	重力式	3~4		20~30cm
			1.0~1.5			
			圧送式	3~4		30~40cm
			0.8~1.2		0.5~1.0	

**使用上の注意事項** \*御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種下塗については、素材や用途に合った下塗りを御使用ください。
- ②塗料缶の中で分離する場合がありますので良く攪拌してから御使用ください。
- ③シンナーを混合すると分離しやすくなりますので塗装前にもう一度攪拌してから御使用ください。
- ④有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。