

Technical Information

大泰化工株式会社
〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2
TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

NEXT 彩 (サイ) PX型 《高級常乾型ブラスト風メタリック塗料》

NEXT彩(サイ)は、特殊アクリル樹脂と無黄変タイプのポリイソシアネートを主成分とした2液型のブラスト風メタリック仕上げ塗料です。密着性、硬度、可とう性、光沢、耐摩耗性、防蝕性、耐薬品性等に優れております。金属パネルの固い感じを、ソフトタッチに仕上げると共に、艶消し状の光沢と、渋く落ち着いた独特のブラスト風メタリック仕上げが得られる塗料です。

特 長

- ①肉持ちが良くブラスト風仕上げが得られます。
- ②可使時間が長く作業性が良好です。
- ③強制乾燥も可能です。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
NEXT 彩 PX型	2液型アクリル ウレタン樹脂 主剤：硬化剤＝4：1 無黄変タイプ	自然乾燥 指触乾燥 20分(25℃) 硬化乾燥 4時間(25℃) 完全硬化 3～7日以上(25℃) 強制乾燥 120℃×20分	冬型 N-910 春秋型 N-930 夏型 N-940

用 途

●建築内装 ●鉄扉 ドア ●照明器具 ●装飾器具 等

塗装方法

塗装は、重力式エアースプレーガン口径 1.0～1.5mmφを使用し絞って均一にメタリック塗装してください。
* 塗料中の模様形成用の粉が大きいので、細かなメッシュで濾過しないでください。

標準膜厚 20～35μm (凸凹があるため目安)

荷 姿

4kgセット：主 剤 / 硬化剤：3.2kg / 0.8kg
16kgセット：主 剤 / 硬化剤：12.8kg / 3.2kg
シンナー：1L、4L、16L

使用上の注意事項 *御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種下塗りについては、素材や用途に合った下塗りを御使用ください。
- ②塗料缶の中で骨材が浮く場合がありますので良く攪拌してから御使用ください。
- ③硬化剤の有効期間は未開封、冷暗所保存で3ヶ月です。ご使用後は密栓し冷暗所に保管して早い目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等の御使用は絶対にさけ専用シンナーを御使用ください。
- ④シンナーを混合すると分離しやすくなりますので塗装前にもう一度攪拌してから御使用ください。
- ⑤低温時（15℃以下）では強制乾燥してください。また、雨天・梅雨時は白化が発生しやすくなります。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。

Technical Information

DTI 大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2

TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

NEXT 彩 (サイ) FX型 《高級常乾型ブラスト風メタリック塗料》

NEXT 彩(サイ)は、特殊アクリル樹脂と無黄変タイプのポリイソシアネートを主成分とした2液型のブラスト風メタリック仕上げ塗料です。密着性、硬度、可とう性、光沢、耐摩耗性、防蝕性、耐薬品性等に優れております。金属パネルの固い感じを、ソフトタッチに仕上げると共に、艶消し状の光沢と、渋く落ち着いた独特のブラスト風メタリック仕上げが得られる塗料です。

特 長

- ①肉持ちが良くブラスト風メタリック仕上げが得られます。
- ②可使時間が長く作業性が良好です。
- ③強制乾燥も可能です。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
NEXT 彩 FX型	2液型アクリル ウレタン樹脂 主剤：硬化剤＝4：1 無黄変タイプ	自然乾燥 指触乾燥 20分(25℃) 硬化乾燥 4時間(25℃) 完全硬化 3～7日以上(25℃) 強制乾燥 120℃×20分	冬型 N-910 春秋型 N-930 夏型 N-940

用 途

●建築内装 ●鉄扉 ドア ●照明器具 ●装飾器具 等

塗装方法

塗装は、重力式エアースプレーガン口径 1.0～1.5mmφを使用し絞って均一にメタリック塗装してください。

*塗料中の模様形成用の粉が大きいので、細かなメッシュで濾過しないでください。

標準膜厚 20～50μm (凸凹があるため目安)

荷 姿

4kgセット：主 剤 / 硬化剤：3.2kg / 0.8kg
16kgセット：主 剤 / 硬化剤：12.8kg / 3.2kg
シンナー：1L、4L、16L

使用上の注意事項 *御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種下塗については、素材や用途に合った下塗りを御使用ください。
- ②塗料缶の中で骨材が浮く場合がありますので良く攪拌してから御使用ください。
- ③硬化剤の有効期間は未開封、冷暗所保存で3ヶ月です。ご使用後は密栓し冷暗所に保管して早い目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等の御使用は絶対にさけ専用シンナーを御使用ください。
- ④シンナーを混合すると分離しやすくなりますので塗装前にもう一度攪拌してから御使用ください。
- ⑤低温時（15℃以下）では強制乾燥してください。また、雨天・梅雨時は白化が発生しやすくなります。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。

Technical Information



大泰化工株式会社
〒566-0072 大阪府摂津市島飼西3丁目11-2
TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

NEXT 彩 (サイ) SX型 《高級常乾型ブラスト風メタリック塗料》

NEXT彩(サイ)は、特殊アクリル樹脂と無黄変タイプのポリイソシアネートを主成分とした2液型のブラスト風メタリック仕上げ塗料です。密着性、硬度、可とう性、光沢、耐摩耗性、防蝕性、耐薬品性等に優れております。金属パネルの固い感じを、ソフトタッチに仕上げると共に、艶消し状の光沢と、渋く落ち着いた独特のブラスト風メタリック仕上げが得られる塗料です。

特 長

- ①肉持ちが良くブラスト風仕上げが得られます。
- ②可使時間が長く作業性が良好です。
- ③強制乾燥も可能です。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
NEXT 彩 SX型	2液型アクリル ウレタン樹脂 主剤：硬化剤＝4：1 無黄変タイプ	自然乾燥 指触乾燥 20分(25℃) 硬化乾燥 4時間(25℃) 完全硬化 3～7日以上(25℃) 強制乾燥 120℃×20分	冬型 N-910 春秋型 N-930 夏型 N-940

用 途

●建築内装 ●鉄扉 ドア ●照明器具 ●装飾器具 等

塗装方法

塗装は、重力式エアースプレーガン口径 1.0～1.5mmφを使用し絞って均一にメタリック塗装してください。

* 塗料中の模様形成用の粉が大きいため、細かなメッシュで濾過しないでください。

標準膜厚 25～80μm (凸凹があるため目安)

荷 姿

4kgセット：主 剤 / 硬化剤：3.2kg / 0.8kg
16kgセット：主 剤 / 硬化剤：12.8kg / 3.2kg
シンナー：1L、4L、16L

使用上の注意事項 *御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種下塗については、素材や用途に合った下塗りを御使用ください。
- ②塗料缶の中で骨材が浮く場合がありますので良く攪拌してから御使用ください。
- ③硬化剤の有効期間は未開封、冷暗所保存で3ヶ月です。ご使用後は密栓し冷暗所に保管して早い目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等の御使用は絶対にさけ専用シンナーを御使用ください。
- ④シンナーを混合すると分離しやすくなりますので塗装前にもう一度攪拌してから御使用ください。
- ⑤低温時（15℃以下）では強制乾燥してください。また、雨天・梅雨時は白化が発生しやすくなります。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。