

Technical Information



大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2

TEL(072)654-5121(代)FAX(072)654-1650

NEXT サンデックス 《高級焼付型レザー梨地模様塗料》

NEXTサンデックスは、特殊アクリル樹脂と無黄変タイプのポリイソシアネートを主成分とした2液型レザー梨地模様塗料です。密着性、硬度、可とう性、光沢、耐摩耗性、防蝕性、耐薬品性等に優れております。金属パネルの固い感じをソフトタッチに仕上げる渋く落ち着いた独特の梨地模様が簡単に得られる塗料です。

特 長

- ①可使時間が長く作業性が良好です。
- ②塗装作業性が非常に容易で初心者でも模様の均一性が得られます。
- ③塗装面の凹凸が適当な摩擦抵抗となって滑り止め作用を呈します。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
NEXT サンデックス	2液型アクリル ウレタン樹脂 主剤：硬化剤＝4：1 無黄変タイプ	自然乾燥 指触乾燥 20分(25℃) 硬化乾燥 4時間(25℃) 完全硬化 3～7日以上(25℃) 強制乾燥 120℃×20分	冬型 N-910 春秋型 N-930 夏型 N-940

用 途

●建築内装 ●鉄扉 ドア ●照明器具 ●装飾器具 等

塗装方法

塗装は、重力式エアースプレーガン口径 1.0～1.5mmφを使用し均一に塗装してください。骨材入りの塗料のため十分に攪拌してから御使用してください。また細かいメッシュで濾過しないでください。

標準膜厚 25～80μm (凹凸があるため目安)

荷 姿

4kgセット：主 剤 / 硬化剤：3.2kg / 0.8kg
16kgセット：主 剤 / 硬化剤：12.8kg / 3.2kg
シンナー：1L、4L、16L

使用上の注意事項 * ご使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種素材にあった下地処理方法および各種下塗については、弊社に御相談ください。
- ②塗料缶の中で骨材が著しく浮く場合がありますので均一に攪拌してから御使用ください。
- ③硬化剤の有効期間は3ヶ月です。御使用後は密栓して冷暗所に保管して早い目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等の御使用は、絶対にさけ専用シンナーを御使用ください。
- ④シンナーを混合すると沈降分離しやすくなりますので塗装前にもう一度攪拌してから御使用ください。
- ⑤低温時（15℃以下）では強制乾燥してください。また、雨天・梅雨時は白化が発生しやすくなります。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。