

Technical Information

大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2

TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

NEXT スーパーアルコン 《高級常乾型高輝度ハンマートン模様塗料》

NEXTスーパーアルコンは、特殊アクリル樹脂と無黄変タイプのポリイソシアネートを主成分としたノンシリコンタイプの高白輝度ハンマートン模様塗料です。シリコンを使用しておりません。密着性、硬度、可とう性、光沢、耐摩耗性、防蝕性、耐薬品性等に優れております。

特 長

- ①肉持ちが良くノンシリコンタイプの高白輝度ハンマートン模様が得られます。
(ただし塗装方法に制限があります)
- ②可使時間が長く作業性が良好です。
- ③強制乾燥も可能です。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
NEXT スーパーアルコン	2液型アクリル ウレタン樹脂 主剤：硬化剤=4：1 無黄変タイプ	自然乾燥 指触乾燥 20分(25℃) 硬化乾燥 4時間(25℃) 完全硬化 3～7日以上(25℃) 強制乾燥 120℃×20分	冬型 N-910 春秋型 N-930 夏型 N-940

用 途

●建築内装 ●鉄扉 ドア ●照明器具 ●装飾器具 等

塗装方法

塗装は、最初メタリック調に捨て吹きした後エア一圧を2kg/cm²前後にし、絞らずに思い切ってパターンを重ねて塗装してください。塗装後数秒で模様が形成されます。

吸い上げ式のエアースプレーガンは不可。

標準膜厚 25～40μm (目安)

荷 姿

4kgセット：主 剤 / 硬化剤：3.2kg / 0.8kg
16kgセット：主 剤 / 硬化剤：12.8kg / 3.2kg
シンナー：1L、4L、16L

使用上の注意事項 *御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種下塗については、素材や用途に合った下塗りを御使用ください。
- ②塗料缶の中で分離している場合がありますので良く攪拌してから御使用ください。
- ③硬化剤の有効期間は未開封、冷暗所保存で3ヶ月です。御使用後は密栓し冷暗所に保管して早い目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等の御使用は絶対にさけ専用シンナーを御使用ください。
- ④模様の大きさは、空気圧・ガン口径・塗装回数によって変わりますので試験吹きして確認してください。
- ⑤低温時（15℃以下）には、強制乾燥してください。また雨天・梅雨時は白化が発生しやすくなります。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。