

Technical Information

 大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2

TEL(072)654-5121(代)FAX(072)654-1650

NEXTスーパーニューアルコン 《高級常乾型高輝度露玉式ハンマートン模様塗料》

NEXTスーパーニューアルコンは、特殊アクリル樹脂と無黄変タイプポリイソシアネートを主成分とした高輝度露玉式ハンマートン模様塗料です。シリコンを使用しております。密着性、硬度、可とう性、光沢、耐摩耗性、防蝕性、耐薬品性に等に優れております。

特 長

- ①肉持ちが良く、容易に高白度のハンマートン模様が得られます。
- ②可使時間が長く作業性が良好です。
- ③強制乾燥も可能です。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
NEXT スーパー ニューアルコン	2液型アクリル ウレタン樹脂 主剤：硬化剤=4：1	自然乾燥 指触乾燥 20分(25℃) 硬化乾燥 4時間(25℃) 完全硬化 3～7日以上(25℃)	冬型 N-910 春秋型 N-930 夏型 N-940
	無黄変タイプ	強制乾燥 120℃×20分	

用 途

●建築内装 ●鉄扉 ドア ●照明器具 ●装飾器具 等

塗装方法

最初メタリック調に捨て吹きした後パターンを重ねて均一に塗装して下さい。

シリコンが入ってハジキますので他の塗料と塗装機及び塗装器具を別にして下さい。

標準膜厚 25～45μm(凹凸があるため目安)

荷 姿

4kgセット：主 剤 / 硬化剤：3.2kg / 0.8kg
16kgセット：主 剤 / 硬化剤：12.8kg / 3.2kg
シンナー：1L、4L、16L

使用上の注意事項 * 御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種下塗については、素材や用途に合った下塗りを御使用ください。
- ②塗料缶の中で分離している場合がありますので良く攪拌してから御使用ください。
- ③硬化剤の有効期間は未開封、冷暗所保存で3ヶ月です。御使用後は密栓し冷暗所に保管して早い目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等の御使用は絶対にさけ専用シンナーを御使用ください。
- ④模様の大さは、空気圧・ガン口径・塗装回数によって変わりますので試験吹きして確認してください。
- ⑤低温時（15℃以下）には、強制乾燥してください。また雨天・梅雨時は白化が発生しやすくなります。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。
- ⑦シリコンが入っているので他の塗料と塗装機、塗装器具、洗い溶剤などを区別して御使用ください。