Technical Information

大泰化工株式会社
〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西３丁目 11-2
TEL(072)654-5121(代)FAX(072)654-1650

オ　ー　ト　ツⅠ型

《シリコン系凸凹模様塗料》

オートツⅠ型は、２液型アクリルウレタン樹脂塗料で、膜厚感のあるゆるやかなうねりの凸凹模様が得られます。

特　　長

① ２液型アクリルウレタン系の塗料で、塗膜性能に優れた自然乾燥型模様塗料です。
② 厚塗りができますので素地の悪い鋳物でも充分使用できます。
③ 大型産業機械等に塗装ができます。

	樹　脂　系	乾燥方法、条件	専用シンナー
オートツⅠ型	主　剤：アクリル樹脂 硬化剤：ウレタン **無黄変タイプ**	自然乾燥 ２５℃×３日間以上 強制乾燥 ８０～１２０℃×２０分	冬　型　Ｎ－９１０ 春秋型　Ｎ－９３０ 夏　型　Ｎ－９４０ 真夏型　Ｎ－９５０

用　途

●精密機械　●電気製品　●ＯＡ機器　●工作機械　●その他の金属製品全般

荷　姿

	６kgｾｯﾄ	１８kgｾｯﾄ
主　剤：	５kg	１５kg
硬化剤：	１kg	３kg

塗装方法

①シリコンのハジキで模様が出ますので共色の下塗塗料が必要になります。推奨：ＥＸ－２０５プライマー
②小型模様の場合は粘度を下げて塗膜厚を薄くしてください。
③大型模様の場合は粘度を上げて塗膜厚を厚くしてください。

使用上の注意事項

＊御使用前にＳＤＳの内容を御確認ください。

①各種下塗については、素材や用途に合った下塗りを御使用ください。
②塗料缶の中で分離している場合がありますので良く撹拌してから御使用ください。
③硬化剤の有効期間は未開封、冷暗所保存で３ケ月です。御使用後は密栓し冷暗所に保管して早い目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのＯＨ基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等の御使用は絶対にさけ専用シンナーを御使用ください。
④模様の大きさは、空気圧・ガン口径・塗装回数によって変わりますので試験吹きして確認してください。
⑤低温時（15℃以下）には、強制乾燥してください。また、雨天・梅雨時は白化が発生しやすくなります。
⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。
⑦シリコンが入っているので他の塗料と塗装機、塗装器具、洗い溶剤などを区別してください。

＊本ｶﾀﾛｸﾞの記載内容は、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

2025 年 2 月