

Technical Information



大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2
TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

サンデックスHA型 《高級焼付型レザーライク模様塗料》

サンデックスHA型は、金属パネルの固い感じを、ソフトタッチに仕上げると共に、適度の艶消し状の光沢と、洗く落ち着いた独特の梨地模様が簡単に得られる塗料です。サンデックスHA型は、焼付型アクリルメラミン樹脂と特殊骨材を主成分とした塗料です。

特 長

- ①曲面、平面、垂直面、の何れを問わず、模様が均一に再現できます。
- ②模様はセッティングの時間に関係ありません。
- ③塗装作業性が非常に容易で初心者でも模様の均一性が得られます。
- ④塗装面の凹凸が適当な摩擦抵抗となって滑り止め作用を呈します。
- ⑤密着性が良く鉄部、アルミ軽金属、ステンレスなどにも塗装できる幅広い用途を有しております。
- ⑥梨地模様の種類も豊富で各種取り揃えております。#400、#500、#600、#700、#800
← 細かい 粗い →

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
サンデックスHA型	アクリルメラミン 樹脂系	焼付乾燥 150℃×20分 160℃×20分	冬型 No.810 春秋型 No.830 夏型 No.850

用 途

●精密機械 ●弱電機器 ●OA事務機器 ●光学機器 ●エクステリア●その他金属製品全般

荷 姿

塗 料 : 4 kg 16 kg
シンナー : 4 L 16 L

塗装方法

塗装は、重力式エアースプレーガン口径 1.0~1.5mmφを使用し均一に塗装してください。骨材入りの塗料のため十分に攪拌してから御使用してください。また細かいメッシュで濾過しないでください。

使用上の注意事項 *御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①塗料は底から十分に混ぜてから専用シンナーを御使用ください。
シンナーを混合すると分離しやすくなりますので塗装前にもう一度攪拌してから御使用ください。
- ②溶剤脱脂を十分に行ってください。
- ③厚く塗りすぎると模様がなくなってしまいますので塗装膜厚に留意ください。
- ④焼付乾燥のセッティングタイム5分以上取ってください。
- ⑤非鉄金属（アルミ・ステンレス）等の場合には、下地処理等が必要になりますので御相談ください。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。