

Technical Information

 大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2

TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

ウレタンNo. 5500 《高級常乾型エナメル塗料》

ウレタンNo. 5500は、特殊アクリル樹脂と無黄変タイプポリイソシアネートを主成分とし密着性、硬度、可とう性、光沢、耐摩耗性、防蝕性、耐薬品性等に優れております。

特 長

- ①熱硬化性アクリル樹脂塗料と同程度の硬度光沢が得られます。
- ②可使時間が長く作業性が良好です。
- ③強制乾燥も可能です。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
ウレタン No. 5500	2液型アクリル ウレタン樹脂 主剤：硬化剤＝4：1	自然乾燥 指触乾燥 20分(25℃) 硬化乾燥 4時間(25℃) 完全硬化 3～7日以上(25℃)	冬型 #1000 春秋型 #1005 夏型 #1010
	無黄変タイプ	強制乾燥 120℃×20分	

用 途

●機械 ●弱電機器 ●家具 ●ボード ●照明器具 ●装飾器具 等

標準膜厚 20～30μm

荷 姿

4kgセット：主 剤 / 硬化剤：3.2kg / 0.8kg
16kgセット：主 剤 / 硬化剤：12.8kg / 3.2kg
シンナー：1L、4L、16L

使用上の注意事項 *御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種下塗については、素材や用途に合った下塗りを御使用ください。
- ②塗料缶の中で分離する場合がありますので良く攪拌してから御使用ください。
- ③硬化剤の有効期間は未開封、冷暗所保存で3ヶ月です。ご使用後は密栓し冷暗所に保管して早い目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等の御使用は絶対にさけ専用シンナーを御使用ください。
- ④シンナーを混合すると分離しやすくなりますので塗装前にもう一度攪拌してから御使用ください。
- ⑤低温時(15℃以下)は強制乾燥してください。また、雨天・梅雨時は白化が発生しやすくなります。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。