

Technical Information

大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2

TEL(072)654-5121(代) FAX(072)654-1650

ビニトンAB型 《焼付型レザーライク模様塗料》

ビニトンAB型は、レザーライク模様塗料で、特殊アクリル樹脂を主成分にし、塗装作業性に優れた塗料です。金属パネルの固い感じを、ソフトタッチに仕上げると共に、適度の光沢と、落ち着いた独特のレザーライク模様が得られる塗料です。

特 長

- ①塗装作業性が良く、平塗りが指触乾燥後に模様出しが可能で焼付が1回で済みます。
- ②塗装方法によって、様々なレザータッチ模様が出る塗料です。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
ビニトンAB型	特殊アクリル メラミン樹脂	焼 付 120～130℃×20分 2コート1ベークタイプ	冬 型 No.810 春秋型 No.830 夏 型 No.850

用 途

●精密機械 ●電気製品 ●OA機器 ●インテリア

塗装方法

塗装は、重力式エアースプレーガン口径2.0～2.5mmφを使用し平吹き後、空気圧を極端に下げてパラパラと模様出しを行ってください。吸い上げ式（下カップ式）では、模様出しができません。重力式（上カップ式）か圧送式エアースプレーを御使用ください。

標準膜厚 30～40μ（凸凹のため目安）

塗布量 200～250g/m²

荷 姿 塗料： 4kg 16kg
シンナー： 4L 16L

使用上の注意事項 *御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①塗料は使用前に底からよく混ぜてください。
- ②シンナーは専用シンナーを御使用ください。
- ③模様を大きくしすぎるとワキの原因になるので御注意ください。
- ④広い面積及び垂直面には圧送式エアースプレーを御使用ください。
- ⑤使用後は密封して保存し早い目に使い切ってください。
- ⑥非鉄金属（アルミ・ステンレス）には、下塗が必要になりますので御相談ください。
- ⑦有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。